

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ34.В.02362

### ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0021840

Общество с ограниченной ответственностью «Антикоррозийные защитные покрытия».  
Адрес: 117420, Россия, г. Москва, ул. Наметкина, д. 10-Б, стр. 1, этаж 3. ОГРН: 1067746276333.  
Телефон: +7 (495) 363-56-69. E-mail: info@akrus-akz.ru.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Антикоррозийные защитные покрытия».  
Адрес: 117420, Россия, г. Москва, ул. Наметкина, д. 10-Б, стр. 1, этаж 3. Адрес производства:  
142113, Россия, Московская область, Подольский район, д. Большое Толбино, ул.  
Промышленная, д. 6.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ»». Адрес: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61), e-mail: info@pozhaudit.ru. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Конструктивное огнезащитное покрытие «АКРУС - Конструктив (А)», выпускаемое по ТИ 10 от 20.03.2015, обеспечивает огнезащитную эффективность, в соответствии с Приложением № 0014973. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 23.99.12.120

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

#### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 г. N 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. N 185-ФЗ, от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ, от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ, от 03.07.2016 г. № 301-ФЗ, от 29.07.2017 г. № 244-ФЗ), статья 136, статья 150. ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с изменением № 1).

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № С-16/06-2018 от 21.06.2016 г. испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24, внесен в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Акт о результатах анализа состояния производства № 117/ОС-18 от 04.06.2018 г. ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации - 4с.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 5775-041-93475776-2015 с изм.1, ТУ 2316-003-93475776-2007 с изм.3, ТИ 10 от 20.03.2015.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.06.2018 по 21.06.2023

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

  
подпись

Д.А. Тарунтаев  
инициалы, фамилия

Д.В. Борисов  
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ34.В.02362

(обязательная сертификация)

№ 0014973

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53295-2009, с изменением № 1	«Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности»	Огнезащитное покрытие в следующем составе: - грунт Sigmafast 278 (изготовитель - PPG Coatings SPRL/BVBA) толщиной сухого слоя, не менее 0,13 мм; - теплоогнезащитный материал «АКРУС ТМ» (ТУ 2316-041-93475776-2015 с изм.1), толщиной сухого слоя не менее 2,5 мм (расход состава, установленный изготовителем – не менее 3,0 кг/м <sup>2</sup> , без учета потерь); - огнезащитный материал «АКРУС Р» (ТУ 2316-003-93475776-2007, с изм.3) толщиной сухого слоя, не менее 0,9 мм (расход состава, установленный изготовителем – не менее 1,44 кг/м <sup>2</sup> , без учета потерь); - покрывной материал - эмаль «АКРУС ПОЛИУР» (ТУ 2312-002-93475776-2006, с изм.6) толщиной сухого слоя, не менее 0,06 мм, при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20 по ГОСТ 8239-89 (приведенная толщина металла 3,4 мм), обеспечивает 3 (третью) группу огнезащитной эффективности.



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬ  
  
 ПОДПИСЬ

Д.А. Гарунтаев

инициалы, фамилия

Д.В. Борисов

инициалы, фамилия